

תעודת בדיקה מס' 9711900395/1
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג – 1953
 תעודה זו באה במקום תעודה מס' 9711900395

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: בטיחותי לעסקים בע"מ
מענו	: עינת, קיבוץ עינת
תאריך ההזמנה	: 09/01/17

תאור המוצר

הבדיקה בוצעה על גבי אריחי אבן טבעית לאחר טיפול נוגד החלקה בספריי ע"י ב"כ המזמין, בגודל: 30 x 30 ס"מ.
 פרטי חומר נוגד החלקה לפי ב"כ המזמין: דגם: ANTISLIP, יצרן: RUST-OLEUM, יצרן: ארה"ב

פרטי הנטילה

המדגם נבדק בתאריך: 09/01/17
 המדגם ניטל ונמסר ע"י בא כח: המזמין

מהות הבדיקה

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 5.1.1: קביעת דרגת ההתנגדות להחלקה של מוצרים חדשים במעבדה שהתנגדותם להחלקה אינה מוצהרת, לפי תקן ישראלי 2279: "התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה" אוקטובר 2009.

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו.
--	---	--

מסקנות הבדיקה

המדגם נבדק לפי סעיף התקן החל עליו ונמצא **מתאים** לדרישות התקן.
סיווג: W
הערה: תעודה זו באה במקום תעודה מס' 9711900395 מתאריך 11/01/17 עקב עידכון פרטי חומר נוגד החלקה לפי בקשת ב"כ המזמין תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים
תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור
 17/01/17

שם החותם: יוסי פטל
תפקידו: הנדסאי בודק

תעודת בדיקה מס' 9711900395/1

דף 2 מתוך 2 דפים

תאור האריח/השטח הנבדק:

גומי מחליק: 4S

טמפי הסביבה: 22°C

דרישות ת"י 2279	ממוצע הקריאות (BPN)	קריאה (BPN)	הטלה מס'	נקודה/קטע בדיקה מס'
למוצרים חדשים במצב שירות יבש או לא ידוע, דרגת התנגדות להחלקה לא קטנה מ- Y-(25-BPN)	49	50	*	1
		49	2	
		49	3	
		49	4	
	51	51	*	2
		51	2	
		51	3	
		51	4	
	49	49	*	3
		50	2	
		49	3	
		49	4	
מתאים	50	ממוצע כללי		
תרומת המשטח הרטוב במים לסיכוי להחליק: נמוכה סיווג: W				

*- הטלת איפוס- לא נכלל בחישוב הממוצע

חשבונית/

הדפסות משה

תל-אביב/ 2279 11/01/17 – התנגדות להחלקה שאינה מוצהרת